

# ALUMINIUM PRIMER

**Tootekood № / värvitoon** ESG 7101 Hall

**Toote kirjeldus** Kiire kuivamisajaga kruntvärv spetsiaalsete vaikude alusel väga hea pinna kleepuvusega.

**Soovitav kasutusvaldkond** Teras- ja alumiiniumpinnad

## Sertifitseerimine

### Toote informatsioon

**Kuivainesisaldus** u. 36%  
**Soovitav kihipaksus kuiv / märg** 60 / 170 µm  
**Teoreetiline kulu** 6,00 m<sup>2</sup>/ltr (märgitud kuiva ja märja kihipaksuse puhul)  
**Erikaal** u. 1,20 g/ltr<sup>3</sup>

## Segamissuhe

**Leekpunkt** + 25 °C  
**Ladustamine** u. 12 kuud (normaalsetes tingimustes)

## Värvimine

### Kasutusaeg

**Värvimise viis** Soovitav õhuvaba pihustamine, pintsel ja rull samuti vastuvõetavad.

**Düüsi läbimõõt** 0,015" – 0,019"

**Lahusti** VES 01

Kuivamisajad	Temperatuur	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Tolmukuiv		6h	4h	3h	90 min
Ülevärvitav	miinimum	8h	6h	4h	3h

**Pinna ettevalmistus** Teras- või alumiiniumpindade värvimine. Pind peab olema puhastatud taest, roostest, sooladest, õlidest, niiskusest ja teistest reostusjääkidest. Soovitav enne kasutamist anda ebatasasust alumiiniumpindadele.

**Soovitav värvimise skeem**  
 1 - 2 x ALUMINIUM PRIMER  
 1 - 2 x WILKOTEX PRIMER või  
 WILKOTEX UC või WILKOTEX BTD või  
 WILKOR BTB või WILKOTAN BTB

**Ülevärvimine** Võib peale kanda sama tüüpi tooteid, samuti alküüdskeeme, kloorkautšuk kummi sisaldusega ja WILKOTAN tooteid.

## Üldine informatsioon

### Ohutustehnika

a) Jälgige kõiki kohaliku regulatsiooniga määratud ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitse nõudmised  
 b) Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi ja järgnege antud toote ohutusnõuete soovitustele

### Toote kohtetoimetamine

Mõnedes riikides on nõutud vähesed tootemodifikatsioonid, tingitud riigi seaduste eripärasusest või kasutamise nõuetest.

### Üldised märkused

Värvimise ajal pinna temperatuur peab olema vähemalt 3°C üle õhu kondenseerimistemperatuurist