

WILKOTAN PRIMER/UC

Tootekood № / värvitoon	Baas	FAG 9010	Valge
	Kõvendi	FAX 1684	
Toote kirjeldus	Väga efektiivne kahekomponentne krunt/alusvärv polüuretaanalusel suurepärase vastupidavusega ümbritseva keskkonna ja keemia suhtes.		
Soovitav kasutusvaldkond	Kui krunt/alusvärv teras- ja alumiiniumpindadele mere- ja industriaaltööstuses kasutamiseks.		

Sertifitseerimine

Toote informatsioon

Kuivainesisaldus	u. 40%		
Soovitav kihipaksus kuiv / märg	40 / 100 µm		
Teoreetiline kulu	10,00 m ² /ltr	(märgitud kuiva ja märja kihipaksuse puhul)	
Erikaal	u. 1,28 g/ltr ³		
Segamissuhe		Baas	Kõvendi
	Mahuosa	13,0	1,0
Leekpunkt	+ 25 °C		
Ladustamine	u. 6 kuud (normaalsetes tingimustes)		

Värvimine

Kasutusaeg

Värvimise viis	Soovitav õhuvaba pihustamine, pintsel ja rull samuti vastuvõetavad.
Düüsi läbimõõt	0,015" – 0,019"
Lahusti	VFE 35

Kuivamisajad	Temperatuur	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Tolmukuiv		1h	45 min	30 min	20 min
Ülevärvitav 65% niiskuse puhul	miinimum	6h	4h	3h	2h
	maksimum	u. 5 päeva			

Pinna ettevalmistus Pind peab olema puhastatud roostest, õlist, rasvast, soolast, niiskusest ja teistest reostuste jääkidest.

Soovitav värvimise skeem
1 - 3 x WILKOTAN PRIMER/UC
1 - 2 x WILKOTAN BTB

Ülevärvimine Võib peale kanda sama tüüpi tooteid ja WILKOTAN süsteeme.

Üldine informatsioon

Ohutustehnika

- Jälgige kõiki kohaliku regulatsiooniga määratud ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitse nõudmised
- Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi ja järgnege antud toote ohutusnõuete soovitudele

Toote koheletoimetamine Mõnedes riikides on nõutud vähesed tootemodifikatsioonid, tingitud riigi seaduste eripärasusest või kasutamise nõuetest.

Üldised märkused Värvimise ajal pinna temperatuur peab olema vähemalt 3°C üle õhu kondenseerimistemperatuurist